



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM REVERSIL-SCHLÄMME®

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

---

KEIM Reversil-Schlämme est un revêtement garnissant et retirable (réversible) pour la protection des peintures et supports historiques en intérieur. Il s'enlève ultérieurement à l'eau comme KEIM Reversil, sans endommager ni dénaturer le support.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

Avec KEIM Reversil-Schlämme, les surfaces fissurées et les différences de structure, par exemple après des retouches d'enduit, peuvent être enduites ou égalisées. Les supports appropriés sont l'enduit, le stuc, le grès, la brique silico-calcaire et les anciennes peintures fortement adhérentes. En combinaison avec les composants de produits du système KEIM Reversil parfaitement adaptés les uns aux autres, les cas d'application les plus divers sont possibles.

## 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

- réversible
- égalise la structure
- masque la fissuration
- résistant aux taches
- mat minéral
- hautement perspirant
- absolument inaltérable à la lumière

### CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,5 - 1,6 g/cm<sup>3</sup>
- pH: environ 8

### CLASSEMENT:

- Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd): < 0,03 m

### TEINTES:

blanc

## 4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

---

### PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être solide, stable, sec, propre et exempt de poussière et de graisse. Les supports très absorbants ou contenant du plâtre peuvent être imprimés avec KEIM Reverfix et ainsi réduire leur pouvoir absorbant.

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température ambiante et du support pendant l'application et le séchage doit être  $\geq 5$  °C.

### PRÉPARATION DU PRODUIT:

KEIM Reversil-Schlämme doit être bien mélangé avant utilisation.

## FICHE TECHNIQUE – KEIM REVERSIL-SCHLÄMME®

### CONSOMMATION:

environ 0,5 kg/m<sup>2</sup> pour une application en une couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

### PRÉPARATION:

### TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 12 heures (à 23°C et 50% d'humidité relative). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

### NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

## 5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
25	kg	24	seau
5	kg	70	seau

## 6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	au frais hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil

## 7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 11 \*

## 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/a): 30 g/l.

Ce produit contient : 0 - 3 g/l de COV.

## 9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

**10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ**

---



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.

