



FICHE TECHNIQUE

KEIM ANTIGRAFFITIS-MAT

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Antigraffiti-Mat est une solution non filmogène pour la consolidation et l'imperméabilisation des supports minéraux poreux. Il possède une très forte minéralisation de surface, ce qui lui confère une protection renforcée contre les graisses et les taches. KEIM Antigraffiti-Mat est une protection efficace contre les graffitis. Il est insensible aux rayons UV et sa minéralisation est durable. KEIM Antigraffiti-Mat est une solution de polycristaux de silicium.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Antigraffiti-Mat est une solution d'imprégnation en extérieur pour la consolidation et la protection contre les graffitis sur le béton prétraité avec l'un des produits suivants:

- KEIM Concretal-W
- KEIM Soldalit
- KEIM Concretal-Base
- KEIM Concretal-Lasur
- KEIM Concretal-Fixativ
- KEIM Fixativ
- Reckli-Color by KEIM
- Diluant Reckli-Color by KEIM

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- bonnes propriétés de pénétration
- aspect mat et naturel

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Le support doit être sec, propre et exempt de graisse.

CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE:

La température de l'air et du support pendant l'application et le séchage est comprise entre $> 5\text{ °C}$ et 20 °C . Ne pas appliquer en plein soleil ou sur des supports chauffés par le soleil. Protéger les surfaces du soleil direct, du vent et de la pluie pendant et après l'application.

CONSOMMATION:

0,125 l/m² pour une application en une couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

PRÉPARATION:

Bien agiter le bidon avant utilisation. KEIM Antigraffiti-Mat est prêt à l'emploi. Ne pas mélanger avec d'autres produits, ne pas diluer.

Laisser sécher les lasures KEIM pendant 48 heures. Appliquer ensuite 1 couche KEIM Antigraffiti-Mat sur le support propre et sec avec KEIM Pulvérisateur pour façades. Après l'application, laisser sécher 15 minutes et tamponner. Essuyer les excédents avec un chiffon sec.

FICHE TECHNIQUE – KEIM ANTIGRAFFITIS-MAT

TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 48 heures (à 23 °C et 50% HR).

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Type de conditionnement
5	L	bidon
20	L	bidon

6. STOCKAGE

Conditions de stockage
hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés au sec

7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 11

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité.

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Ne pas utiliser en spray en cas de vent fort.

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation.

Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.

