



FICHE TECHNIQUE

KEIM PUTZGRUND

1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Putzgrund est un revêtement de base silicate avec une surface rugueuse et un bon pouvoir de remplissage et d'opacification.

2. DOMAINE D'APPLICATION

KEIM Putzgrund convient pour l'intérieur et l'extérieur.

KEIM Putzgrund sert de couche de fond pour KEIM Enduit exclusif sur les anciens et nouveaux enduits des groupes de mortier

PII et PIII ainsi que sur les enduits à base de plâtre et les plaques de plâtre cartonnées à l'intérieur. KEIM Putzgrund diminue la capacité d'absorption du support et augmente le temps d'ouverture de KEIM Enduit exclusif. La surface rugueuse et adhérente permet une

une application optimale de KEIM Enduit exclusif, même sur des supports très lisses.

3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Densité: ca. 1,4 - 1,6 g/cm³

CLASSEMENT:

- Diffusion de vapeur d'eau (valeur sd): < 0,02 m

TEINTES:

blanc

4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

PRÉPARATION DU SUPPORT:

Imprimer les surfaces très friables ou inégalement absorbantes avec KEIM Spezial-Fixativ. Respecter la fiche technique de l'impression en ce qui concerne l'application et la dilution. Laisser durcir les nouveaux sous-enduits pendant au moins 14 jours !

PRÉPARATION DU PRODUIT:

CONSOMMATION:

environ 0,3 kg/m²

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

PRÉPARATION:

TEMPS DE SÉCHAGE:

Recouvrable au plus tôt après 12 heures (à 23°C et 50% d'humidité relative). En cas d'humidité relative de l'air et/ou d'épaisseur des couches plus élevées et/ou de températures plus basses, le séchage est retardé en conséquence.

FICHE TECHNIQUE – KEIM PUTZGRUND

NETTOYAGE DES OUTILS:

Nettoyer immédiatement à l'eau.

5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
25	kg	24	seau

6. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	au frais hors gel

7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 08 01 12

8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/h): 30 g/l.

Ce produit contient : 0 - 1 g/l de COV.

9. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation. Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

10. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.



KEIM FRANCE SAS

ZAC Les Portes du Dauphiné / 55 Chemin de Mûre / 69780 Saint-Pierre de Chandieu

Tel. +33 4 72 090 509 / Fax +33 4 78 401 621

www.keim.com / info@keim.fr