TECHNISCHES MERKBLATT

KEIM STUCCO-PRIMO

1. PRODUKTBESCHREIBUNG

KEIM Stucco-Primo ist eine egalisierende, haftungsverbessernde Grundierfarbe im KEIM Stucco-System, auf Basis einer völlig neuartigen Bindemittelkombination von Kieselsol und Wasserglas. Diese Bindemittelkombination ermöglicht einen silikatischen Voranstrich nicht nur auf mineralischen, sondern auch auf einer Vielzahl organischer Untergründe – direkt und ohne zusätzliche Haftbrücken. KEIM Stucco-Primo erfüllt die Anforderungen der DIN 18.363, 2.4.1 Dispersionssilikatfarbe.

2. ANWENDUNGSBEREICH

KEIM Stucco-Primo dient im Rahmen des KEIM Stucco-Systems als Voranstrich auf Mischuntergründen, unterschiedlich saugenden Untergründen, sehr glatten oder anderweitig problematischen Untergründen im Innenbereich zur planebenen, haftungsverbessernden und egalisierenden Untergrundvorbereitung für nachfolgende Dekorspachtelung mit KEIM Stucco-Fondo und KEIM Stucco-Classico. KEIM Stucco-Primo kann eingesetzt werden auf allen üblichen Innenuntergründen, außer verseifungsfähigen Altbeschichtungen, Leimfarben, Tapeten, Holz, Fliesen und lackierten Flächen.

3. PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- universell anzuwenden
- strukturangleichend
- egalisierend
- Bindemittelbasis: Kombination aus Kieselsol und Wasserglas (= Sol-Silikat)
- alkalisch, daher keine Topfkonservierung
- nicht brennbar (DIN 4102-A2)
- diffusionsoffen, nicht filmbildend, mikroporös
- frei von Lösemitteln und Weichmachern

Materialkenndaten:

– Spezifisches Gewicht:	ca. 1,65 g/cm^3
– s_d-Wert:	s_d = 0,02 m
– Organischer Anteil:	< 5%
– pH-Wert:	ca. 11

Farbton:
Weiß

4. VERARBEITUNGSHINWEISE

Untergrundvorbereitung:
Der Untergrund muss trocken, tragfähig, kreidungsfrei, sauber und staubfrei sein. Lose Teile von Altbeschichtungen sind mechanisch oder mit Wasserdruckstrahlen zu entfernen. Fehlstellen sind mit einem geeigneten Ausbesserungsmaterial zu ergänzen und strukturgleich anzupassen. Versinterungen sind zu entfernen.
Stark saugende Flächen sollten mit KEIM Spezial-Fixativ vorfixiert werden.

Verarbeitung:
Voranstrich:
KEIM Stucco-Primo in der Regel unverdünnt mit Bürste oder Rolle auftragen.
Nach ca. 12 Stunden Wartezeit erfolgt die vollflächige Planspachtelung mit KEIM Stucco-Fondo.
Nach Trocknung des vorbereiteten Untergrundes erfolgen die dekorativen Spachtelungen mit KEIM Stucco-Classico.
Verarbeitungstemperatur: Nicht unter 5° C Luft- und Untergrundtemeratur verarbeiten.

Verbrauch:
Für einen Voranstrich auf glattem Untergrund
ca. 0,25 kg/m^2 KEIM Stucco-Primo
(unverbindlicher Richtwert).

Reinigung der Werkzeuge:
Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

5. LIEFERFORM

5 kg und 25 kg Gebinde

6. LAGERUNG

ca. 6 Monate, kühl, frostfrei, gut verschlossen.

7. ENTSORGUNG

EG-Abfallschlüssel Nr. 08 01 12.
Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben.

Stand 01/16

8. SICHERHEITSHINWEISE

Gisbau Produkt-Code/ Giscode: M-SK 01
Nicht zu behandelnde Flächen, speziell Glas, Keramik und Naturstein abdecken. Augen und Haut vor Farbspritzern schützen.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten.

Die genannten Werte und Eigenschaften sind das Ergebnis intensiver Entwicklungsarbeit und praktischer Erfahrungen. Unsere Empfehlungen zur Anwendung in Wort und Schrift sollen Hilfestellung bei der Auswahl unserer Produkte geben und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Insbesondere entbinden sie den Käufer und Verarbeiter nicht von der Verpflichtung, sich von der Eignung unserer Produkte für den vorgesehenen Verwendungszweck mit der gewerbeüblichen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen eingehalten werden. Änderungen, die der Verbesserung des Produktes oder seiner Anwendung dienen, behalten wir uns vor. Mit Erscheinen dieser Ausgabe sind frühere Ausgaben ungültig.

Stand 01/16

KEIMFARBEN GMBH
Keimstraße 16 / 86420 Diedorf / Tel. +49 (0)821 4802-0 / Fax +49 (0)821 4802-210
Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau / Tel. +49 (0)35456 676-0 / Fax +49 (0)35456 676-38
www.keimfarben.de / info@keimfarben.de